CHRYSO®Dem Aqua 80

Démoulage différé – Emulsion d'huile de Synthèse

CHRYSO
LA CHIMIE AU SERVICE DES MATERIAUX DE CONSTRUCTION

DESCRIPTIF

CHRYSO®Dem Aqua 80 est composé de cires paraffiniques permettant un glissement facile du béton lors de la vibration. L'air emprisonné s'échappe facilement ce qui influe favorablement sur l'aspect au décoffrage. Les parements présentent des aspects lisses, brillants et sans marbrure.

CHRYSO®Dem Aqua 80 est recommandé lorsqu'on recherche une surface sans bullage, sur béton gris ou béton blanc.

Tout en apportant une amélioration de l'aspect du parement du béton, CHRYSO®Dem Aqua 80 permet l'application future d'enduit et de peinture selon les conditions définies par les règles de l'art de l'application des revêtements

Caractéristiques		Conditionnement
* Nature : liquide * Densité : < 1 * Couleur : blanche	* Point éclair : 96°C * Viscosité cinématique à 20°C : 500 ± 166 mPa.s	* Cubi de 1000 L * Futs de 215 L * Jerricans de 20 L

Conformité

Conformité de la teneur en PCB à la législation en vigueur (Directives du Conseil des Communautés Européennes n° 85/467/CEE du 1 er octobre 1985-J.O. des Communautés Européennes L269 du 11 octobre 1985).

Classification Synad Produits de Démoulage	
Environnement	●●●○○
Santé	●●●○○
Sécurité Feu	●●●●○
Très bon ●●●●●	Très mauvais ○○○○○

Les informations contenues dans la présente notice sont l'expression de nos connaissances et de résultats d'essais effectués dans un souci constant d'objectivité. Elles ne peuvent cependant, en aucun cas, être considérées comme apportant une garantie ni comme engageant notre responsabilité en cas d'application défectueuse. Des essais préalables à chaque utilisation permettront de vérifier que les modes d'emploi et les conditions d'application du produit sont satisfaisants. Nos spécialistes sont à la disposition des utilisateurs pour les aider à résoudre au mieux leurs problèmes.

dernière modification : 2012

SODAP MAROC
Zone Industrielle du Sahel Lots 92 & 94 26400 Had Soualem – B.P : 111
Tél. : 022 963 275/78 - Fax : 022 963 362 - E-mail : Sodap@sodapmaroc.ma
www.sodapmaroc.ma

CHRYSO®Dem Aqua 80
Démoulage différé – Emulsion d'huile de dynthèse

CHRYSO
LA CHIMIE AU SERVICE DES MATERIAUX DE CONSTRUCTION

APPLICATION

Domaines d'application

* Préfabrication lourde.
* Démoulage de plâtre
* Béton précontraint

Mode d'emploi

Consommation :
50 m2 au litre minimum. Appliqué avec précaution, le pouvoir couvrant passe à 100 m2 au litre.
La consistance de CHRYSO®Dem Aqua 80 ne permet pas l'application par pulvérisation habituelle.
Il est possible de pulvériser avec un surpresseur de 1 sur 30. Les aspects de surface seront en rapport avec la quantité appliquée. Nous conseillons de retirer tout excédent de produit qui existerait à la surface du moule.
Il ne doit pas subsister de "traînées" blanches après application. Pour des supports spéciaux ou des applications avec du ciment blanc, il est recommandé d'effectuer un test de compatibilité avant toute utilisation particulière.

Matériel

- Type de buse recommandé : TP 11004
- Pression : 6 bars.
- Couleur de buse : rouge.

Précautions

* CHRYSO®Dem Aqua 80 doit être stocké à l'abri du gel. Homogénéiser avant utilisation si nécessaire.
* Durée de vie : 6 mois.

SECURITE

CHRYSO®Dem Aqua 80 est un produit "sans danger". Le port d'équipements de protection individuelle est recommandé.
Pour plus d'informations, consulter la fiche de données de sécurité sur le site internet www.chryso-online.com

Les informations contenues dans la présente notice sont l'expression de nos connaissances et de résultats d'essais effectués dans un souci constant d'objectivité. Elles ne peuvent cependant, en aucun cas, être considérées comme apportant une garantie ni comme engageant notre responsabilité en cas d'application défectueuse. Des essais préalables à chaque utilisation permettront de vérifier que les modes d'emploi et les conditions d'application du produit sont satisfaisants. Nos spécialistes sont à la disposition des utilisateurs pour les aider à résoudre au mieux leurs problèmes.

dernière modification : 2012

Zone Industrielle du Sahel Lots 92 & 94 26400 Had Soualem – B.P : 111
Tél. : 022 963 275/78 - Fax : 022 963 362 - E-mail : Sodap@sodapmaroc.ma
www.sodapmaroc.ma

SODAP MAROC